

PC-6940 Матирующий агент

ОПИСАНИЕ

- Используется для уменьшения яркости лакокрасочного покрытия. Хорошая матирующая способность с гладкой пленкой краски. Подходит для систем 1К и 2К.


СОВПАДАТЬ С

2К верхние покрытия, прозрачные покрытия и 1К базовое покрытие.

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ

|  | 1К базовое покрытие: PC-6940 = (85-70) ;(15-30) 2К верхнее покрытие: | | | |
|---|--|---------------------|---------------|-------------|
| | Эффект | 2К верхнее покрытие | пС-6940 | Отвердитель |
| | Все матовые (блеск < 2%) | 100 частей | 150 частей | 50 частей |
| | Полуматовый(яичная скорлупа) (блеск: 2-30%) | 100 частей | 80-100 частей | 50 частей |
| | Половина яркого (блеск: 30-70%) | 100 частей | 40-80 частей | 50 частей |

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

| | |
|---|--|
|  | Обратитесь к техническому паспорту соответствующих продуктов для правильного применения. |
|---|--|

ПРИМЕЧАНИЯ

Матирующий агент легко кристаллизуется при длительном воздействии воздуха. Чтобы избежать попадания частиц в пленку краски, особенно при нанесении в сочетании с прозрачным лаком, удалите закристаллизовавшиеся частицы и прочее. загрязнения вокруг банки ободкайте перед использованием и вылейте с фильтром.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Соответствует Национальному законодательству по охране труда и технике безопасности на рабочем месте и утилизации отходов.

ХРАНИЛИЩЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 35°C. В невскрытой заводской упаковке, 2 года с даты изготовления.