

## PC-GT20 Speed Primer Plus

### ОПИСАНИЕ

ПК-GT20 Speed Primer Plus — высокопроизводительная двухкомпонентная грунтовка-наполнитель, разработанная для высокопроизводительных цехов, которым требуется высочайшее качество и максимальная производительность при сокращенном времени цикла. Он обеспечивает легкое нанесение и шлифование, а также превосходную стойкость к глянцу для всех верхних покрытий.

В сочетании с различными отвердителями и разбавителями продукт можно использовать для быстрого, стандартного, капитального ремонта и т. д. Добавление  $\leq 8\%$  2К верхнего слоя может использоваться в качестве грунтовки с регулируемым цветом, которая подходит для распыления новых деталей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

1. Высыхание до шлифовки за 20 минут при 25°C.
2. Простота нанесения, высокая эффективность заполнения, герметизации, растекания и шлифуемости.
3. Отличная стойкость к финишному покрытию
4. Высокая производительность, повышает пропускную способность магазина
5. Универсальность: подходит для быстрого, стандартного, общего ремонта или процесса «мокрым по мокрому» для новых деталей.

### ЛИСТ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

Tack бесплатно	Стремительный	Стандарт	Общий	Нешлифуемый
Количество применимая панель(и)	1-2	3-5	6 - полное тело	новые панели
Подходящий отвердитель	ПК - GT201	ПК - GT201	ПК - 6641	ПК - GT201
Соответствующий растворитель	ПК - GT202	ПК - 1 / - 2 / - 3		
 Соотношение смешивания	Вес: 4:1:1,8-2 Громкость: 3:1:1,8-2			(Грунтовка+ 0-8%2К цвет верхнего слоя): Отвердитель: Разбавитель Вес: 4:1:2,5 Громкость: 3:1:2,5-3
 Жизнесспособность (23°C)	20 минут	40 минут	1,5 часа	20 минут
Применимая вязкость	15-18 секунд			13 - 15 секунд
 Пистолет-распылитель настраивать	Gravity RP Spray, подача 1,6 мм 1,8-2,0 бар			Подача 1,3 мм 1,8-2,0 бар
 Пальто	Мокрое распыление 2-3 слоя Толщина пленки краски: 40 - 50 мкм			1,5 -2пальто 25 - 35 мкм
 Время вспышки	1 минута или без вспышки	2-3 минуты	3 - 5 минут	1 минута или без вспышки
 Высушить до песка	20 минут (23 °C) 5 минут (60 °C)	40 минут (23 °C) 10 минут (60 °C)	1,5-2 часа (23°C) 20 минут (60 °C)	Нанесите финишное покрытие, пока пленка краски не станет матовой. (23°C, 10 минут)

### ПРИМЕЧАНИЯ

Очистка поверхности: Удалите воск, силикон и другие загрязнения обезжиривающим средством.

Рекомендуется выбирать обычный разбавитель для быстрого ремонта при температуре выше 35°C.

Для быстрого ремонта и распыления смешайте грунтовку средней плотности, распылите ее в течение 20 минут, а затем немедленно очистите пистолет-распылитель.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Соответствует Национальному законодательству по охране труда и технике безопасности на рабочем месте и утилизации отходов.

### ХРАНИЛИЩЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 35°C. В невскрытой заводской упаковке, 2 года с даты изготовления.